

ANTISLIP COATING

versie: ASC 0120171

Eigenschappen

- Dik vloeibare oplossing
- Gemakkelijk te verstrijken
- Trekt geen draden
- Blijvend elastisch
- Sneldrogend
- Uitstekende hechting
- Eenvoudig in het gebruik, mengen niet nodig
- Droogt bij kamertemperatuur
- Uitstekende waterbestendigheid
- Zeer goede UV-bestendigheid



Omschrijving

Antislip Coating is een gebruiksklaar 1-componentproduct voor het slipvrij en slijtvast maken van diverse ondergronden, zoals laadbruggen, werkvloeren, trappen enz. Antislip Coating is na 1 uur stofdroog en vormt na volledige uitharding een duurzame laag die uitstekend bestand is tegen oliën, petroleum, water, detergents, verdunde zuren, alkaliën en zouten.

Algemeen

Verpakking	Blik 1 liter
Bestelcode (kleur)	1433 (zwart), 1434 (grijs), 1436 (geel)
Artikelcode	02.1435 (zwart), 02.1434 (grijs), 02.1436 (geel)



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

ANTISLIP COATING

versie: ASC 0120171

Basis	PVC compound
Volumieke massa / dichtheid	60% tot 70%
Consistentie	Dik vloeibaar
Oplosmiddelen	Koolwaterstofmengsel
Hardheid	Afhankelijk van de ondergrond
Temperatuurbestendigheid	80°C (na volledige uitharding)
UV-bestendigheid	Uitstekend
Waterbestendigheid	Uitstekend
Verwerkingscondities	+10°C tot +25°C
Soort ondergrond	Beton, tegels, steen, staal, aluminium en vele kunststoffen
Vorbereiding van de ondergrond	Bij sterk zuigende ondergronden is het aan te bevelen om vooraf Innotec Imprisol Primer toe te passen. Verder kan, om de hechting op kunststoffen te verbeteren, Innotec Repaplast Primer New Formula worden toegepast. Metalen ondergronden voorbehandelen met Innotec Construction Primer .
Methode van aanbrengen	Rechtstreeks vanuit de verpakking met spatel of nylon kwast
Verbruik	1 liter per m ²
Droogtijd	Stofdroog na ± 1 uur bij 20°C. Uitgehard na ± 48 uur bij 20°C en een laagdikte van 1 tot 1,5 mm.
Aanbevolen laagdikte	1 tot 1,5 mm
Overschilderbaarheid	Verf en thinners kunnen het zwellen van coating veroorzaken.
Reinigen materialen	Met Innotec Multisol
Reinigen handen	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid	18 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities	Koel en droog bewaren
Batchcodetype	A
Bijzonderheden	Na volledige uitharding uitstekende weerstand tegen oliën, petroleum, water, detergenten, verdunde zuren, alkaliën en zouten

[Afwijzing van aansprakelijkheid](#)

Datum:03/10/2011

+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45WWW.INNOTEK.NL
WWW.INNOTEK-INDUSTRIE.BE+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15